

# オクチル酸金属石鹼

Octoate Drier

## オクチル酸亜鉛

代表分析例	含量	( a s Z n )	%	約 8
包装形態	ドラム缶			
性状	微黄色液体			
希釈溶媒	ミネラルターペン他、各種希釈溶媒に対応			
用途	塗料、インキの硬化促進剤、各種触媒			

## オクチル酸鉛

代表分析例	含量	( a s P b )	%	約 20
包装形態	ドラム缶			
性状	黄褐色液体			
希釈溶媒	ミネラルターペン他、各種希釈溶媒に対応			
用途	塗料、インキの硬化促進剤			

## オクチル酸コバルト

代表分析例	含量	( a s C o )	%	4~8
包装形態	ドラム缶			
性状	赤紫色液体			
希釈溶媒	ミネラルターペン他、各種希釈溶媒に対応			
用途	塗料、インキの硬化促進剤、各種触媒			

※各種金属におきましても、対応を行っておりますのでご相談ください。

製造・販売元  
Manufacturer

**大崎工業株式会社** 化成品事業部 営業部  
OSAKI INDUSTRY CO., LTD.

TEL 072-275-0346  
FAX 072-275-0348

更新日:2016年11月