

# エマカラー W EMA COLOR W

水性アクリル樹脂エマルジョンカラー舗装材



標準タイプ

速乾タイプ







## ⚠ 注意事項

### 1 施工上の注意事項

- ① 気温0°以下または50°以上での保管、運搬は避けてください。
- ② 気温5°以下または湿度85%以上、降雨時および降雨が予想されるときは塗装を避けてください。
- ③ 新設のアスファルト面は十分に転圧し、少なくとも打設後2週間以上の交通開放期間を経て、軽質油分等が消滅してから施工してください。
- ④ 新設モルタル面やコンクリート面は、目安として夏期14日以上、冬期21日以上養生後、含水率10%以下、pH10以下を確認してから、塗装してください。
- ⑤ 下地面のごみ、砂、油分、カビ、脆弱部、剥がれている旧塗装などは除去してください。また、凍結防止剤散布面への施工は避けてください。
- ⑥ 使用する前には、必ず攪拌機でよく混合してからお使いください。
- ⑦ エマカラー水性シーラーとエマカラーWはペイントローラー洗い水などと共通に使用するとゲル化することがありますので、別々に取扱いください。
- ⑧ 一度に厚塗りすると乾燥が極端に遅くなり、塗膜がひび割れすることがありますので、標準使用量以上の厚塗りは避けてください。
- ⑨ 他の塗料とは混合しないでください。
- ⑩ 水性塗料ですので、シンナー類は一切使用しないでください。

### 2 取扱いおよび保管上の注意事項

- ① 換気のよい場所で取扱ってください。
- ② 容器はその都度密閉してください。
- ③ 皮膚、粘膜または着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用してください。

- ④ 取扱い後は必ず手、顔などをよく洗い、うがいなども行ってください。
- ⑤ 保管は直射日光を避け、通風のよいところに保管してください。
- ⑥ 残塗料、容器などは産業廃棄物として処理してください。また、塗料やその洗い水なども、地面や排水溝にはそのまま流さず産業廃棄物として処理してください。

### 3 緊急時および応急処置

- ① 皮膚に付着した場合、速やかに大量の水および石鹸または皮膚用洗剤などで十分に洗い落とししてください。
- ② 目に入った場合、多量の清浄な水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ③ 誤って飲み込んだ場合、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ④ 蒸気、ガス、粉塵などを大量に吸収した場合、直ちに空気の新鮮な場所に移して安静にし、診察を受けてください。

### 4 全般的な注意事項

- ① 製品をご使用になる前には必ず安全データシート(SDS)をよくお読みください。
- ② 製品改良のため、製品の中身や販促物の内容などを予告なく変更することがあります。
- ③ 当販促物に記載しています面積、工法はあくまでも設計上標準的なものです。諸条件によっては大きく増減する場合があります。
- ④ 屋内用途では使用しないでください。準屋外用途は弊社にお問い合わせください。また、使用方法などについて不明な点がありましたら、必ずご使用前に弊社にお問い合わせください。



# 大崎工業株式会社

本社営業部 〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地  
TEL. 072(272)1453(代) FAX. 072(274)1810  
東京営業所 〒144-0033 東京都大田区東糞谷4丁目1番4号  
TEL. 03(3743)3004(代) FAX. 03(3743)5040  
北陸営業所 〒921-8171 石川県金沢市富樫2丁目5番41号3  
TEL. 076(244)9196(代) FAX. 076(244)9197

特約代理店