リン酸エステル製品一覧

大崎工業株式会社 化成品事業部

		品名	一般名称	モノ・ジ比率 (mol%)	性状	水溶解性	分解開始温度 (℃)	容器(入り目) kg		用途	備考
								缶	ドラム		
酸性リン酸エステル	PHOSLEXシリーズ	PHOSLEX A-1	メチルアシッドホスフェイト	55:45	液体	○	150	20	220	触媒、研磨剤添加剤	
		PHOSLEX A-3	イソプロピルアシッドホスフェイト	55:45	液体	○	200	20		触媒、樹脂添加剤(ウレタン等)	
		PHOSLEX A-4	ブチルアシッドホスフェイト	55:45	液体	△	220	18	200	触媒、樹脂添加剤	
		PHOSLEX A-8	２－エチルヘキシルアシッドホスフェイト	55:45	液体	×	195	17	200	樹脂添加剤(ウレタン等)	
		PA-8N	モノ(およびジ)アルキル(Ｃ＝6～10)＝ホスファート	40-46:50-57	液体	×	247		190	樹脂添加剤	冬期一部固化
		PHOSLEX A-12	ラウリルアシッドホスフェイト	55:45	ペースト	×	230	15		潤滑油添加剤、メッキ液添加剤	
		PHOSLEX A-18C	獣脂アルキルホスファート	データなし	液体	×	220	15	170	潤滑油添加剤	冬期一部固化
		PHOSLEX A-18D	オレイルアシッドホスフェイト	60:40	ペースト	×	270	15	170	潤滑油添加剤	
		PHOSLEX A-18F	リン酸とオクタデカン-1-オールのエステル	データなし	フレーク	×	240	10		樹脂添加剤	容器：箱
		PHOSLEX A-180L	イソステアリルアシッドホスフェイト	60:40	液体	×	230	15		潤滑油添加剤	
		PHOSLEX A-208	ジ－２－エチルヘキシルアシッドホスフェイト	20:80	液体	×	240	16	180	潤滑油添加剤	
ホスファイト	CHELEXシリーズ	CHELEX H-8	ジ－２－エチルヘキシルハイドロゼンホスファイト		液体	×	240	15	180	潤滑油添加剤、樹脂添加剤(ウレタン等)	
		CHELEX H-12	ジ－ラウリルハイドロゼンホスファイト		半固体	×	250	15	170	潤滑油添加剤	
		CHELEX H-18D	ジ－オレイルハイドロゼンホスファイト（植物）		液体	×	275	15	170	潤滑油添加剤	
		CHELEX H-18TA	ジ－オレイルハイドロゼンホスファイト（動物）		液体	×	－		170	潤滑油添加剤	
		CHELEX-2300L	トリアルキル（Ｃ１２：１３＝１：１）ホスファイト		液体	×	270	15	170	潤滑油添加剤	
		CHELEX-D	フェニルジイソデシルホスファイト		液体	×	290	16		潤滑油添加剤	
		CHELEX-OL	トリオレイルホスファイト		液体	×	310	15	170	潤滑油添加剤	
アミン塩	その他	PHOSPAIR-16	Ａ－８のオレイルアミン塩		粘稠液体	×	290	16	180	潤滑油添加剤	
		PHOSPAIR-37	Ａ－８のココナッツアミン塩		粘稠液体	×	270	16		潤滑油添加剤	
		PHOSPAIR-41	Ａ－８の牛脂アミン塩		粘稠液体	×	280	16		潤滑油添加剤	
		LUBDYNE OM-200	アシッドホスフェイト組成物		液体	×	320	16	180	潤滑油添加剤	
		LUBDYNE-1500	アシッドホスフェイトのアミン塩		液体	△	－	16		潤滑油添加剤	
		LUBDYNE-3000	アシッドホスフェイトのアミン塩		粘稠液体	○	185	18	200	潤滑油添加剤	
		LUBDYNE-8500L	アシッドホスフェイトの芳香族アミン塩組成物		液体	×	290	15		潤滑油添加剤	
他	他	PHOS-OL 208	ヒドロキシメチルホスホン酸ジ－２－エチルヘキシル		液体	×	250	16		潤滑油添加剤	
		PSV-7A	（スチビリジントリチオ）三酢酸トリス（２－エチルヘキシル）		液体	×	256		220	メタルパッシベータ(金属不動態化剤)	受注生産品

2025年6月9日作成